

3. Materialspezifikationen

<u>Bauteile</u>	<u>Material</u>	<u>Nachbehandlung</u>	<u>Bruchfestigkeit</u>
Segel und Zellwände	Nylon SP 9 bis 11: 45gr/m ² SP 12 : 55gr/m ²	silicone-treated	warp 45,9 Kg/5cm fill 35,5 Kg/5cm
Flares	Mylar, beschichtet		
Verstärkungsbänder	Nylon		
Fangleinen	Kevlar geflochten, Polyestermantel		130 Kg
Nähfaden	Nylon, 3 ply, 210 Denier		
Traggurten	Nylon, gewoben 30mm breit		1000 Kg
Karabiner	Inox, Maillon Rapides, Delta ø 5 mm		